

PANAUDOJIMAS IR SAVYBĖS:

ASPOL FG – 50 siūlių glaisto pagrindą sudaro cementas, kopolimero dispersiniai milteliai ir celiuliozės eteris. ASPOL FG – 50 skiedinys naudojamas sienų ir grindų keraminių ir akmens masės plytelių siūlių užpildymui patalpų viduje ir išorėje. ASPOL FG – 50 glaistas atsparus šalčiui ir vandeniui. Jam būdingas aukštas sukibimas ir elastingumas. Jį galima naudoti. Glaistu galima užpildyti tarpus tarp plytelių iki 6 mm. Susirišęs glaistas yra kietas, neskyla, atsparus įbrėžimams ir tvirtai piglunda prie plytelių kraštų.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Glaistomi tarpai turi būti vienodo gylio, švarūs, nedulkėti. Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas. Su klojus plyteles, nedelsiant siūles reikia apvalyti nuo klijų. Siūles užpildyti galima ne anksčiau kaip po 24 valandų po plytelių klojimo, vengiant tiesioginio saulės spindulių kritimo ir skersvėjų.

SKIEDINIO PARUOŠIMAS:

ASPOL FG - 50 skiedinys paruošiamas suberiant spalvoto glaisto mišinį į vandenį ir maišoma rankine arba elektrine maišykle, kol susidarys tirštos grietinės konsistencijos masė. Palaukus po 5 minutes pakartotinai permaišoma. Paruoštas skiedinys savo savybes išlaiko 2 valandas.

TARPŲ UŽPILDYMAS:

Prieš pradėdamas siūlių glaistymą, plytelių paviršių reikia nuvalyti drėgna kempine, o po to paruoštu glaistu kruopščiai užpildyti tarpus guminiu mentele arba gumine glaistykle. Užglaistytą paviršių reikia tuojau pat nuplauti drėgna kempine, valant pradžioje plyteles ir pašalinant skiedinio perteklių siūlėse. Išdžiūvusį plytelių apnašą pašalinti drėgnu minkštu skudurėliu. Užglaistytus paviršius pirmas savaites valyti tik vandeniu, nenaudojant kitų valomųjų priemonių, kurios gali turėti įtakos skiedinio spalvai ir surišimui. Atitinkama siūlių glaisto spalva atsiranda po 2-3 dienų, jam visiškai išdžiūvus. Didžiausią tvirtumą siūlės įgyja po 28 dienų.

ĮRANKIŲ VALYMAS:

Įrankius valyti vandeniu iš kart po panaudojimo.

TECHNINIAI DUOMENYS:

| | |
|--|--|
| - <u>Maišymo proporcija:</u> | 0,315 l vandens 1 kg mišinio |
| - <u>Sunaudojimo laikas:</u> | iki 2 val. |
| - <u>Pagrindo temp.:</u> | nuo + 5°C iki + 25°C |
| - <u>Siūlių plotis:</u> | iki 6 mm |
| - <u>Grindų naudojimas:</u> | po 24 valandų |
| - <u>Atsparumas temp.:</u> | nuo -20°C iki +60°C |
| - <u>Išėiga:</u> | 1 kg sauso mišinio užtenka maždaug 1 m ² 4 mm storio 15 x 15 cm dydžio keraminių plytelių tarpams. |
| - <u>Laikymo sąlygos/galiojimo terminas:</u> | sandėliuojant sandariai uždarytuose maišuose, sausoje patalpose – geriausias 6 mėnesiai nuo pagaminimo dienos, nurodytos ant pakuotės. |
| - <u>Atsparumas trinčiam:</u> | ≤ 2000 mm ³ |
| - <u>Atsparumas lenkimui laikant sausoje sąlygoje:</u> | ≥ 3,5 N/mm ² |
| - <u>Atsparumas lenkimui po šaldymo – šildymo ciklų:</u> | ≥ 3,5 N/mm ² |
| - <u>Atsparumas gniuždymui laikant sausoje sąlygoje:</u> | ≥ 15 N/mm ² |
| - <u>Atsparumas gniuždymui po šaldymo - šildymo ciklų:</u> | ≥ 15 N/mm ² |
| - <u>Sustraukimas:</u> | ≤ 2mm/m |
| - <u>Vandens absorbcija po 30 min:</u> | ≤ 5g |
| - <u>Vandens absorbcija po 240 min:</u> | ≤ 10g |

TURIMI LIUDIJIMAI:

- Atitinka normą: PN-EN 13888:2003

DARBO SAUGOS NURODYMAI:

Produkto sudėtyje yra cemento, todėl reikia saugoti odą ir akis.

PASTABOS:

Gaminiojas neturi įtakos netinkamam medžiagos naudojimui, jos naudojimui kitiems tikslams arba kitomose sąlygomose nei aprašytos. Iškilus abejonėms, būtina atlikti naudojimo bandymą arba kreiptis patarimo pas gamintoją.

